

Грунтовка «ARMALKYD» Primer 021

Быстросохнущая естественной и горячей сушки для грунтования металлических поверхностей

ТУ BY 690655225.002-2012 (изв. об изм. № 1, № 2)

Назначение. Грунтовка предназначается для защиты металлических поверхностей, деталей и узлов транспортных средств, сельхозтехники, железнодорожного подвижного состава, оборудования перед последующей их окраской алкидными, алкидно-уретановыми, алкидно-акриловыми и другими эмалями.

Показатели качества.

Наименование показателя	Значения
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета каталога «Компании Арт Индустрія» и др.
Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно образовывать гладкую, однородную, без осин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с	45-180
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-70
Степень перетира, мкм, не более	35
Время высыхания до степени 3, ч, не более, при температуре: $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ $(60 \pm 5)^\circ\text{C}$	1 0,5
Степень разбавления при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ до рабочей вязкости, %, не более	25
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные ед., не менее	0,1
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее, к статическому воздействию: воды индустриального масла 3 % раствора хлористого натрия	72 72 72
Плотность, г/мл *	1,4
Объемная доля нелетучих веществ, % *	44,0-46,0

* Данные носят информационный характер и не входят в паспорт качества на материал.

Состав. Суспензия пигментов и наполнителей в лаке на основе алкидно-фенольных смол с добавлением сиккатива, органических растворителей и других добавок.

Подготовка поверхности. Перед грунтованием изделие тщательно очистить от окалины, ржавчины, старых покрытий, обеспылить и обезжирить. Подготовка изделий к грунтованию должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402. Температура поверхности окрашиваемого изделия должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

Способ и условия нанесения. Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем «ARMOPUR» Thinner 3, сольвентом или ксилолом, наносят в 1-2 слоя распылением или кистью.

Пневмопропыление.

Диаметр сопла 1,6-1,9 мм, рабочее давление 2-5 атм, рабочая вязкость 30-40 с. Толщина высушенного однослоиного покрытия – 20-25 мкм.

Расход. На однослоиное покрытие (толщина высушенного покрытия 25 мкм) до 78 г/м² (теоретический) без учета потерь. Зависит от применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов. Фактический расход определяется методом пробного окрашивания.

Транспортировка и хранение. Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Более подробная информация по обращению грунтовки – в паспорте безопасности.

Гарантийный срок. С даты изготовления в невскрытой заводской таре при соблюдении условий транспортирования и хранения: 12 месяцев – грунтовка «ARMALKYD» Primer 021; 24 месяца – растворитель «ARMOPUR» Thinner 3.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Содержит органические растворители. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.

Производитель не может знать всех конкретных условий применения данного продукта, так как вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта в каждом конкретных условиях.

Иностранные унитарное предприятие «Компания Арт Индустрія»,
Республика Беларусь, 223050, Минский район, поселок Колодищи,
улица Чкалова, дом 17, пом. 7

12.09.2016